


QUERSCHNITT



STAHLGÜTEN

Unsere Schutzplatten werden in den Güten Swebor Armor™ 500, 550, 560, 600 und Mn angeboten.

ABMESSUNGEN IN MM

| DICKE | BREITE (MAX) | LÄNGE (MAX) | LAGERFORMAT | DICKENTOLERANZ |
|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2,0 | 1500 | 7000 | 1500 x 3000 | (-0 / +0,25) |
| (2,0) - 3,0 | 1500 | 7000 | 1500 x 3000 | (-0 / +0,30) |
| (3,0) - 4,0 | 1500 | 7000 | 1500 x 3000 | (-0 / +0,30) |
| (4,0) - 5,0 | 1500 | 7000 | 1500 x 3000 | (-0 / +0,40) |
| (5,0) - 6,0 | 1500 | 7000 | 1500 x 3000 | (-0 / +0,40) |
| (6,0) - 8,0 | 1500 | 6100 | 1500 x 3000 | (-0 / +0,40) |
| (8,0) - 10,0 | 1500 | 6100 | 1500 x 3000 | (-0 / +0,80) |
| (10,0) - 12,5 | 1500 | 6100 | 1500 x 3000 | (-0 / +0,80) |
| (12,5) - 15,0 | 1500 | 6100 | 1500 x 3000 | (-0 / +0,80) |
| (15,0) - 16,0 | 1500 | 6100 | 1500 x 3000 | (-0 / +0,80) |

andere Toleranzen nur nach Vereinbarung

WEITERE TOLERANZEN

Wir fertigen gemäß der Normvorgaben der DIN EN 10051. Engere Toleranzen sind nach Rücksprache zu vereinbaren.

GEWICHT

Das Gewicht wird mit einer spezifischen Dichte von 8g/cm³ berechnet..

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

Wärmebehandelte und gebürstete Walzoberfläche VCI Behandlung nach Rücksprache möglich.

VERPACKUNG

Standardbündelgröße ca. 2500 kg.

ZEUGNISSE

Wir liefern Ihnen standardmäßig ein APZ 3.1 gem. EN 10204 und einen chargenspezifischen Prüfbericht des Beschusstests von einem zertifizierten Beschussamt.